



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

osmo®
...ve tvaru a barvě

Vosk do vnitřních prostor

Odolný nátěr na dřevo voskového charakteru pro použití ve vnitřních prostorech



7393

bílý

transparentní



7394

bílý

krycí

 20 m²/1 l
1 nátěr



Popis výrobku:

Transparentní nebo krycí hedvábně matný a odolný nátěr na dřevo voskového charakteru pro použití ve vnitřních prostorech. OSMO Vosk do vnitřních prostor je vodoodpudivý, odolný vůči zašpinění, odolný vůči otěru, a dodává dřevu příjemný pocit na dotyk. Struktura dřeva zůstává viditelná.

Snadno aplikovatelný nátěr bez nutnosti podkladového nátěru nebo potřeby přebrousování – šetří čas a peníze. Mikroporézní, nepraská, neloupe se, netvoří šupinky. Po zaschnutí je nátěr neškodný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči potu a slinám podle normy DIN 53160, vhodné i pro dětské hračky v souladu s požadavky normy EN 71.3).

Oblasti použití:

OSMO Vosk do vnitřních prostor je vhodný pro ochranu a dekorativní zušlechťení dřeva v interiéru: obklady stěn a stropů, lišty, nosníky stejně jako nábytek, dveře a dětské hračky. Je také vhodný jako základní renovační nátěr pro dřevo, průmyslově ošetřené přípravkem Osmo Vosk bílý transparentní (7393) nebo Classic bílá (7394) a také pro renovaci starých dřevěných stropů a podhledů z palubek.

Složení:

Na bázi polymerní disperze a vosků, oxidu titaničitého (bílý pigment), přírodních a konzervačních látek. Rozpouštědlo: voda. Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz


vše kolem dřeva



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II, kategorie produktu A/e, 130 g/l VOC).

Tento výrobek obsahuje max. 90 g/l VOC.

Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Fyzikální vlastnosti:

specifická hmotnost: 1,10 – 1,25 g/cm³

viskozita: > 1300-1700 mPas hustý

pH hodnota: 8,0 – 9,0

zápach: slabý, jemný; po zaschnutí bez zápachu

teplota vzplanutí: neaplikuje se

Skladovatelnost:

Doba životnosti je 2 roky a více, je-li výrobek uchováván při teplotách v rozmezí +5 až

+35 °C v těsně uzavřeném obalu na suchém místě. Při skladování a přepravě chraňte před mrazem.

Příprava:

Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (maximální vlhkost

18%, teplota pro natírání + 10 °C). OSO Vosk do vnitřních prostor je připraven k přímému použití, prosím neředte. Před aplikací důkladně promíchejte.

Před aplikací nátěru pečlivě očistěte staré mikroporézní nátěry, staré vrstvy

barev a laků důkladně odstraňte. Při broušení používejte generelně ochrannou masku proti prachu. Drobné praskliny, vrypy nebo dírky zatmelte Osmo Pastou na dřevo.

Dřevo dříve ošetřené OSO Voskem do vnitřních prostor je zpravidla třeba jen důkladně očistit a přetřít. Výsledný nátěr závisí na vlastnostech dřeva, doporučujeme vždy provést zkušební nátěr.

Aplikace:

Přípravek naneste v tenké vrstvě plochým Osmo štětcem nebo Osmo válečkem z mikrovlákna ve směru vláken dřeva a pečlivě rozetřete. Nechte zaschnout po dobu 3 – 4 hodin. Před nanesením druhého nátěru povrch v případě potřeby obruste smirkovým papírem (zrnitost P360). Po zaschnutí aplikujte rovnoměrně a v tenké vrstvě druhý nátěr. Pro renovace obvykle postačuje jeden nátěr.

Čištění pracovního nářadí:

Okamžitě po použití vyčistěte vodou a mýdlem.

Doba schnutí:

Přibližně 3 - 4 hod. (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí.

Postarejte se o dobré větrání.

Vydatnost:



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

1 l přípravku Osmo Vosk pro obytné místnosti postačí při jednom nátěru na plochu 16 m². Vydatnost nátěru závisí ve velké míře na vlastnostech daného dřeva.

Udané vydatnosti vychází z hladkých a hoblovaných povrchů. Ostatní typy povrchů mohou vykazovat odlišnosti ve spotřebě.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Obsahuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT), methyloisothiazolinone (MIT).

Může vyvolat alergickou reakci.
Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolu. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Upozornění:

Jediný nátěr Osmo Voskem do vnitřních prostor krycím vytvoříte již silně zbarvený povrch jako při aplikaci dvojího nátěru Vosku do vnitřních prostor transparentním.

Odstraňování:

Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod

číslem 080111). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné obaly.

Barevné odstíny:

7393 Bílý transparentní

7394 Krycí bílý

Velikosti balení:

0,75 l; 2,5 l

Výše uvedené informace se zakládají na dostupných informacích, nepředstavují však jakékoliv záruky.

Naše technické poradenství je Vám kdykoliv k dispozici – kontakt naleznete na našich www.osmo.cz

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, www.au-mex.cz

Verze 08/2018



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz